

MasterJet S 333 Promotion

Highlights

- >>> Luftkanalstrukturkleber
- >>> Gute Entfernbarekeit
- >>> Matte Oberfläche
- >>> Hohe Dimensionsstabilität



	Technische Angaben
Material	Kalandrierte PVC-Folie mit ablösbarem, grau eingefärbten Klebstoff und Luftkanalstruktur. Die Luft kann beim Applizieren durch Mikrokanäle entweichen.
Farbe	weiß matt
Abdeckmaterial	Beidseitig PE-beschichtetes Papier, 145 g/m ²
Haftklebstoff	Polyacrylat, grau eingefärbt, mit Luftkanalstruktur
Klebkraft	6 N/25 mm
Anwendungsbereich	Speziell entwickelt für die kurzfristige Verklebung auf Messen bzw. Events. Durch die matte Oberfläche und die Luftkanalstruktur im Klebstoff ist sie ideal für die schnelle und einfache Verklebung bei Promotion-Aktionen.
Materialstärke (ohne Schutzpapier)	100µ
Temperaturbeständigkeit (mitteleuropäisches Normalklima)	Verklebt auf Aluminium, -40°C bis +80°C, keine Veränderung
Brandverhalten (DIN 4102-1)	Nur schwer entflammbar (Klasse DIN 4102-B1) verklebt auf Stahluntergrund (Innenanwendung, auch bedruckt)
Verklebungstemperatur	Mindestens +10°C
Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)	längs: min. 19 MPa quer: min. 19 MPa
Reißdehnung (DIN EN ISO 527)	längs: min. 130% quer: min. 150%
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung (bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima)	4 Jahre (unbedruckt)
Druckverfahren	Tintenstrahl Druck mit solventbasierten Tinten, UV- oder Latex-Tinten
Verarbeitungshinweise	Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

MasterJet S 333 Promotion

	Technische Angaben
Laminat-Empfehlung	MasterGuard Basic (LI-MGB-...R155-50)
Lagerfähigkeit (in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)	2 Jahre
Abmessungen	105,0 cm x 50 m (SFI-S300-10R105-50) 137,0 cm x 50 m (SFI-S300-10R137-50) 160,0 cm x 50 m (SFI-S300-10R160-50)
Charakterisierung nach REACH-Verordnung	Das Produkt ist ein Erzeugnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 (REACH-Verordnung).
SVHC / REACH	Wir können Ihnen auf Basis der uns vorliegenden Lieferantenerklärungen bestätigen, dass dieses Produkt keinen der Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichts-% enthält, die in der von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) herausgegebenen Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC, Substances of Very High Concern) enthalten sind (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
RoHS	Die nach Anhang 2 der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) (geändert durch die Richtlinie 2015/863/EU) festgelegten Höchstkonzentrationen für die dort genannten Substanzen werden eingehalten.
FCKW	Das Erzeugnis entspricht den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und enthält demzufolge keine dort genannten Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen können.

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 07|2017