

# Igepa Promotion FloorPrint

## Highlights

- >>> Direkt bedruckbar
- >>> Laminat nicht notwendig
- >>> Rutschfestigkeitszertifikat R9

	Technische Angaben
Material	PVC-Folie, 100 µm, weiss, matt
Liner	Oberflächenvergütetes, einseitig silikonisiertes Kraftpapier, weiss, 120 g/m <sup>2</sup>
Farbe	weiss, matt
Kleber	reines Polyacrylat, semipermanent, transparent
Gesamtdicke	0.12 mm
Klebergewicht	20 g/m <sup>2</sup>
Klebkraft auf Stahl (nach 20 min.):	2.5 N / 25mm (Durchschnittswert), AFERA (Meßmethode)
Klebkraft auf Stahl (nach 24 h):	5 N / 25mm (Durchschnittswert), AFERA (Meßmethode)
Formbeständigkeit (Lafrichtung):	< -2 % (Durchschnittswert), FTM 14 (Meßmethode)
Formbeständigkeit (Querrichtung):	< 0 % (Durchschnittswert), FTM 14 (Meßmethode)
Brennbarkeit (auf Aluminium):	selbstverlöschend (Durchschnittswert), DIN 75200 (Meßmethode)
Verarbeitungstemperatur:	min. 8 °C
Temperaturbereich:	von -40 °C bis 80 °C
Lagerfähigkeit:	2 Jahre (siehe Verarbeitungshinweis)
Haltbarkeit:	Die Haltbarkeit basiert auf praktischer Erfahrung und Alterungstests bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. Die Lebensdauer hängt von der Vorbereitung des Substrats, den Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen ab. Eine Anwendung in extremen Bedingungen (tropisches Klima, hoher Luftfeuchtigkeit, starker UV-Strahlung, hohe Luftverschmutzung) führt zu einer starken Reduzierung der Haltbarkeit.
Abmessungen	137,0 cm x 50 m (SFQ-PFPR137-50)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 12|2016